

| | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------|
|  | CERTIFICADO DE CALIDAD |  | Certificado N° |
| | | | 389-2019 |
| Fecha: | | | |
| 6/09/2019 | | | |
| NIT: 830135980-4 Parque Industrial Ciem Oikos de Occidente Autopista Bogotá-Medellín KM 2.5 Vía a Parcelas 900 Mts - Bodega K172 | | | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Producto: | MAXFLUID ISO 46 ULTRA |
| Periodo de Servicio: | Nuevo |
| Orden de Mezcla: | OM-4161-2019 |
| Aprobado: | HPB |


El departamento de calidad de GLOBAL OIL LUBRICANTES S.A.S a través de su coordinador de calidad,

CERTIFICA:

Que al número de ORDEN DE MEZCLA ESPECIFICADO se le practicaron los análisis relacionados en este documento, arrojando los siguientes resultados:

| ANALISIS | METODO | RESULTADO | RANGO | UNIDADES |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Apariencia | | CLARO Y BRILLANTE | | |
| Olor | | CARACTERÍSTICO | | |
| Viscosidad Cinemática @ 40° C | ASTM D445 | 42,31 | 41,4 - 50,6 | Cst |
| Viscosidad Cinemática @ 100° C | ASTM D445 | 6,481 | | Cst |
| Índice de Viscosidad | ASTM D2270 | 103 | Mínimo 90 | |
| Punto de Inflamación | ASTM D92 | 208 | Mínimo 185 | °C |
| Densidad @ 15°C* | ASTM D7777 | 0,8619 | | g/cc |
| Oxidación* | FTIR | 1 | | abs/mm ² |
| TAN* | FTIR | 0,6 | | mgKOH/g |
| Agua | FTIR | 0 | | ppm |

*Dato suministrado solo de carácter informativo y no afectan la calidad o desempeño del producto

| | |
|--|---|
| OBSERVACIONES: Las propiedades descritas en este certificado son representativas para los productos empacados en los envases de la compañía. GLOBAL OIL LUBRICANTES no se hace responsable de las variaciones de estas características al ser empacados en otro tipo de envases. | RESPONSABLE: Ing. Santiago Quintero Lora  |
| | |